



Tape VF 120

- Voegenband VF -

Hoogwaardige, met fleecce gecoate premium afdichtingstape op basis van NBR-rubber

Type betekenis	Specificatie	Leverbaar				
		Aantal per pallet			6000	1250
		VPE	10 m	50 m	10 stuk	25 stuk
		Verpakkingstype	rol	rol	doos	doos
		Verpakkingscode	01	02	01	01
		art.nr.				
Tape VF 120	10 m x 120 mm breed	5071	■	■		
Tape VF 75 EC/buitenhoek VF		5073			■	
Tape VF 100 IC/binnenhoek VF		5074			■	
Tape VF 120 VC/wandmanchette VF	160 x 160 mm	5077				■

Verbruik

Naar behoefte



Toepassing



- Binnen en buiten
- Afdichting in de overgang naar WU (waterdoorlaatbaar)-betonconstructies (PG-ÜBB)
- Sokkelafdichting
- Afdichting in combinatie (AiV) afdichting in verband
- Aan- en afsluiting van KMB en MDS systemen van niet-minerale bouwstoffen en verbindingengebieden zoals kunststoffen en metalen

Eigenschappen

- Hoog flexibel
- Groot dilatatie- en herstelvermogen
- Speciale vliescoating.

Technische gegevens



Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +90 °C
Dikte	0,65 mm
sd-waarde	5 m
Waterondoorlaatbaarheid	ong. 3,0 bar
Maximale trekkracht	Dwars: 122 % In de lengte: 93,6 % Na het inwerken van vloeibare chemicaliën Dwars: 131 % In de lengte: 111 %
Kleur	Blauw

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- **Vorbereidingen**
Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.
De ondergrond moet volledig gesloten vlak zijn. Uitstekende delen, scherpe randen, mortelrestanten verwijderen.
Reinig en ontvet de niet-minerale oppervlakken, en indien nodig, opruwen.
Op mineralen en opgeruwde ondergronden een schraaplaag met het aan te brengen materiaal aanbrengen!
Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

Verwerking



Afdichtingsbouwstof als contactlaag aanbrengen, werk de voegenband over zijn volledige oppervlakte in.
In de hoeken worden de binnenhoeken VF en de buitenhoeken VF overlappend op de band aangebracht.
Ter plaatse van doorvoeren kan hiervoor wandmanchette VF of een stuk Voegenband VF 500 worden gebruikt.
Afhankelijk van het afdichtingsproduct worden 2 of 3 lagen over het gehele oppervlak aangebracht.

Applicatie

De toelaatbare verwerkingstemperaturen zijn afhankelijk van de product-eigenschappen van de te gebruiken producten, mogen in geen geval onder de +5°C liggen.
Breng het afdichtingsmateriaal dwars op de voegband aan, voegenband mag niet worden beschadigd.

Opmerking

De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Steeds een proefvlak zetten!



Gereedschap / reiniging



Voor het op maat snijden: Schaar of mes
Voor het afdichten: rol, kwast of spaan.

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.

Afval

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.